

PRODUKTBESKRIVELSE

SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse Industri er det andre trinnet av to i SiOO:X kalium- og kiselbaserte trebeskyttelses-system. SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse Industri baseres på en vannbåren kiselemulsjon som reagerer med SiOO:X Trebeskyttelse (trinn ett av to) og treets overflate.

Egenskaper og fordeler

1. De lysere fargene 01 Cloud grey, 02 Oyster grey og 03 Shark grey.

A: Den tekniske livslengden for finsaget kledning i gran og malmfuru som behandles i samsvar med avtalte SiOO:X instruksjoner, med Trebeskyttende Fasadefarger variant 01 Cloud grey, 02 Oyster grey og 03 Shark grey er **inntil 20 år**

B: Den estetiske utseendemessige livslengden for samme applikasjon som i A er inntil 20 år. Dog med forbehold om at man ved vurdering etter ca 4-7 år, eller ved senere vurderinger, finner at fargen og utseendet er ok. Om utseendet ikke vurderes å være som ønsket, bør man vaske overflaten og deretter påføre et andre strøk med Premium Fasade Overflatebeskyttelse i passende farge eller eventuelt som en Clear Coat.

En forutsetning for punkt A og B er at man regelmessig og tilstrekkelig ofte inspiserer fasadens tilstand. Da kan man rengjøre og forbedre fasaden etter behov, og når det behøves komplettere med Trebeskyttelse og Overflatebeskyttelse Fasade i gjeldende kulør eller Clear Coat. Man skal også tilse at fasadens konstruksjon er i bra tilstand og følger byggestandarder. Yteved på malmfuru vil mørkne fortere, og er mer utsatt for svertesopp. Yteved kan derfor ha kortere levetid utseendemessig, og dermed behov for hyppigere vask, og evt, komplettering. Jape Prick-Fri kan sprøytes på mot svertesopp. I motsetning til biocider bygger SiOO:X opp et kiselskjold, og virkningen blir bedre og bedre med årene. Evt. svertesopp vil derfor normalt forsvinne etter 2-4 år. Vertikalt montert tre er tørrere enn horisontalt montert. Horisontalt montert tre tar ofte opp mer fukt, blir skitnere og er mer utsatt for svertesopp på grunn av liggende fiberretning, og kan derfor behøve hyppigere rengjøring

VIKTIGT Å TENKE PÅ

OBS! SiOO:X Fasadefarge skal bare brukes på panel, ikke på treplattinger terrassebord, eller høvlede overflater

SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse Industri påføres en gang direkte etter at SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse har tørket (se databladet for SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse). SiOO:X Fasadefarge overflatebeskyttelse skal dog påføres innen maksimum noen dager etter SiOO:X Trebeskyttelsesbehandlingen.

Temperaturen må være over +15 °C ved påføring og når det behandlede treet tørker. Tørk opp søl umiddelbart med en fuktig klut. Det er viktig at SiOO:X væsker ikke tørker på overflaten. Dette er like viktig når det gjelder påføringsutstyret. Vask utstyr og verktøy umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og innen SiOO:X væskene rekker å tørke.

Overflaten som nylig har blitt behandlet med SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse må håndteres varsomt når den er fuktig.

PÅFØRING

Beskytt alle tilgrensende overflater av glass og aluminium. Bruk hansker og beskyttelsesbriller for øynene. Ved påføring av SiOO:X Fasadefarge overflatebeskyttelse skal temperaturen ligge på mellom +15°C og +25 °C.

Det brukte utstyret skal være rent fra Trebeskyttelse og andre fargerester før behandling med Fasadefarge Overflatebeskyttelse.

Treoverflaten må forbehandles med to lag med SiOO:X Trebeskyttelse. Når det andre laget med trebeskyttelse har tørket (etter minst fire timer, fingertørt), påføres SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse.

Rør grundig om innholdet i pakningen med SiOO:X før og under bruk. SiOO:X-væskene er klare for bruk og behøver vanligvis ikke å blandes med vann. SiOO:X-væskene er vannløslige.

Det anbefales at alt innhold i beholderen tømmes i påføringsutstyret og brukes på en og samme gang. Etter at SiOO:X Fasadefarge overflatebeskyttelse er påført, kan påskyndet tørking utføres i temperaturer opp til +40C.

Overflaten er nå ferdig. Se også SiOO:X Fasadefarge Trebeskyttelse datablad.

SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse som er til overs, helles over til originalforpakningen.

Rengjør utstyret etter behandling med SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse.

Ved tvil angående påføringsmetode eller utstyr, kontakt Sioos tekniske service før behandling eller påføring.

SiOO:X Fasadefarge Overflatebeskyttelse Industri

Fargetoner 01, 02 og 03

VEDLIKEHOLD

Se folder for Fasadefarge, samt Stell og Vedlikehold.

OVERMALING

Se brosjyre for Fasadefarge, samt stell og vedlikehold.

For vedlikehold og reparasjon, bruk SiOO:X Fasadefarge overflatebeskyttelse.

*1 Definisjon av teknisk livslengde:

Den tekniske livslengden for fargene 01, 02 og 03 ovenfor er den livslengde som den SiOO:X behandlede kledningen står beskyttet mot råte. En forutsetning er at instruksjoner for inspeksjon og vedlikehold mm. følges. Evt. råteskade skal utbedres umiddelbart. Det betyr at pigmentet kan slites bort, men att treet fortsatt er grått og beskyttet av SiOO:X teknikken.

*2 Definisjon av estetisk utseendemessig livslengde:

SiOO:X opparbeider stadig bedre beskyttelse under de første 3-4 årene. For de lysere fargene 01, 02 og 03 ovenfor betyr den estetiske livslengden at overflaten er grå og i en tilstand som er å forvente med hensyn til valg av vedlikehold. Det er en naturtre overflate der utsende varierer beroende på fukt, klima og lokale variasjoner. Det kan forekomme smuss- og påvekst.

VED MONTERING

Endaved behandles med 3-4 strøk SiOO:X Trebeskyttelse Endetre vått i vått. Tørketid til fingertørt. Deretter ett strøk med SiOO:X Overflatebeskyttelse Endetre. Kuttflater påføres 2 strøk SiOO:X Trebeskyttelse. Tørketid 2 timer. Deretter ett strøk SiOO:X Overflatebeskyttelse.

For finsaget granpanel anbefales følgende påføringsmengder:

Fasadefarge Trebeskyttelse - - 1. strykning ca. 120-150gr/m², 2. strykning ca. 100gr/m², og Fasadefarge overflatebeskyttelse en gang ca. 120-130gr/m² behandlet overflate!

Rådfør deg med Sioos tekniske service før påføring. Gjelder spesielt om andre tresorter enn finsaget gran behandles.

Ved påføring av SiOO:X på tidligere behandlet tre, som for eksempel brannbeskyttet eller modifisert tre, kontakt Sioos tekniske service.

Tekniske data Sioox Fasadefarge overflatebeskyttelse Industri

Bruksområder:	Finsaget virke ment til bruk som kledning/fasade.
Tresorter:	Finsaget granpanel anbefales.
Utstyr:	Påføring med industriell utstyr for treoverflater, for eksempel spray-bad- eller lignende påføring. Ved den minste usikkerhet, kontakt Sioos tekniske service for råd. Rengjøres med vann rett etter avsluttet påføring.
Rengjøringsvann:	Samles i en beholder og leveres i tråd med , kommunens lokale bestemmelser.
Påførings-temperatur:	+15°C - 25°C
Fuktkvote i treet:	Max 20 % (sjekk hva som gjelder for trykkimpregnert virke)
Oppbevares:	+5°C opp til 25°C
Holdbarhet:	2 år i uåpnet pakning.
Innehold:	Kiselemulsion og vann
pH:	7-8
Miljø:	Rester, gammelt eller forurenset produkt leveres til avfallshåndtering på miljøstasjonen
Teknisk service	Sioo Wood Protection AB, von Utfallsgatan 20, +46 031-42 42 62, info@sioox.se , www.sioox.se